

Ausgeführtes Objekt: Deponie Oberbürlimoos, Rothenburg (LU), 3. Etappe 2000 mineralische Abdichtung

Kurzbeschreibung der Arbeiten



- Ausbau / Erweiterung Schlackenkompartiment, 3. Ausbautetappe 2000, mineralische Abdichtung. Schlackenherkunft: KVA Luzern / KVA Oftringen.

- Vorbehandlung Ausgangsmaterial mit Kalk (Ca O).
- Transport mit Raupenlader auf Produktionsdepot.



- Bearbeitung Produktionsdepot und Materialaufgabe in Brech- u. Siebanlage mit Hydraulikbagger.

- Brechen/Sieben Ausgangsmaterial auf Korngrösse 0-40mm mit Direktaustrag in Mischanlage.



- Mischen Grundmaterial 0-40mm, Bentonit und Wasser im Doppelwellenzwangsmischer (gemäss Rezeptur).
- Direktverlad Abdichtungsmischgut auf LKW.

- Detailausschnitt nach Fertigstellung 3. Ausbautetappe.